

Product Information

VESTOSINT® 1101 weiß

Polyamid 12-Wirbelsinterpulver

VESTOSINT 1101 weiß ist das Standard-Wirbelsinterpulver auf der Basis von Polyamid 12. Es ist besonders geeignet für die Beschichtung von Drahtwaren.

Für weitere Informationen empfehlen wir unsere Broschüre "VESTOSINT – Polyamid 12- Beschichtungspulver".

Weitere Auskünfte erhalten Sie von den Mitarbeitern der Abteilung Market Development des Geschäftsgebiets High Performance Polymers.

Pulvereigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm		Einheit	VESTOSINT 1101 weiß
	international	national		
Schüttdichte	ISO 60	DIN EN ISO 60	g/dm ³	≥ 500
Kornverteilung	< 32 µm			≤ 2
	< 100 µm	ISO 4610	DIN EN ISO 4610	≥ 45
	< 250 µm			100

Dichte, Wasseraufnahme, thermische und elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm		Einheit	VESTOSINT 1101 weiß	
	international	national			
Schmelztemperatur	ISO 3146	DIN EN ISO 3146	°C	176	
Dichte	23 °C	ISO 1183	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	1,06
Härte Shore D		ISO 868	DIN EN ISO 868		75
Kugeldruckhärte	H30	ISO 2039-1	DIN EN ISO 2039-1	N/mm ²	101
Spez. Durchgangswiderstand		IEC 60093	DIN IEC 60093	Ω · m	10 ¹³
Elektrische Durchschlagfestigkeit		IEC 60243-1	DIN EN ISO 60243-1		
	K20/P50			kV/mm	85
Wasseraufnahme		ISO 62	DIN EN ISO 62		
	100 °C, Sättigung			%	1,65
Feuchtigkeitsaufnahme		ISO 62	DIN EN ISO 62		
	23 °C, 96 % r. F.			%	1,2
	23 °C, 50 % r. F.			%	0,5
Therm. Längenausdehnungskoeffizient		ISO 11359	DIN 53752		
	23– 55 °C			10 ⁻⁴ · K ⁻¹	1,04
Wärmeleitfähigkeit			Anlehnung an DIN 52612	W/m · K	0,22 – 0,27
Spezifische Wärme			DIN 53765	J/g · K	2,27
Taber-Abrieb	CS17,500g	ASTM D 1242	DIN 53754	mg/100 Umdr.	<1

® = eingetragene Marke

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.